

EPAMOULD 600

TPU ogólnego stosowania

Epamould serii 600 opracowane zostało jako TPU w odpowiedzi na rygorystyczne potrzeby rynku obuwniczego ale nie tylko. Seria 600 ciągle ewoluuje

i aktualnie obejmuje pełną gamę termoplastycznych poliuretanów poliestrowych

jedna grupa to plastifikowane, bez-ftalanowe surowce z wysoką płynnością

kolejna grupa to TPU nie zawierające plastyfikatorów, wszechstronnych zastosowań, odpowiednia także do zastosowań technicznych

Epamould typy	660A26	665A26	665A76	670A26	675A26	675A01	680A26	685A26	686A01	EP60
Gęstość	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,05	1,18	1,18	1,05	0,6
Twardość	60A	65A	65A	70A	75A	75A	80A	85A	86A	60A
Ścieralność	•	•	•	•	•		•	•		
Z plastyfikatorami							•	•		
Wosk			•							
Antystatyczne						•				
Epalight TPU/SBS									•	
Ekspandowane										•

Epamould typy	687A10	690A10	650D12	655D12	660D12	660D76	665D12	670D12	672D12	674D10
Twardość	87A	90A	52D	55D	61D	60D	65D	70D	72D	74D
Ścieralność	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Wosk		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jakość do kontaktu z żywnością (FDA)	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Antystatyczne						•				

